

а 2005 0231

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности, к способам получения полупроводниковых наноструктур.

Способ получения полупроводниковых наноструктур заключается в электрохимическом травлении полупроводниковых поверхностей. Новизна изобретения состоит в том, что электрохимическое травление осуществляют с приложением импульсного напряжения в растворе при следующем соотношении компонентов:

$\text{H}_3\text{PO}_4$	10 мл
$\text{HNO}_3$	10 мл
$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	0...10 г
$\text{H}_2\text{O}$	300 мл.

П. формулы: 1

Фиг.: 2