

Lichid de ungere și răcire pentru deformarea plastică de suprafață a angrenajelor de oțel, care conține clorură de cupru, grafit fluorurat, acetamidă, uree, acid stearic, apă, pulbere fin dispersată de cupru și nichel, precum și glicerină în următorul raport al componentelor, % mas.:

clorură de cupru	3...12
grafit fluorurat	2...16
acetamidă	4...10
uree	0,25...1,0
acid stearic	0,5...1,0
apă	2,5...25,0
pulbere fin dispersată de cupru și nichel, în raport de 1:1	1...6
glicerină	restul.