

Revendicări:

1. Procedeu de preparare a masticului, care include malaxarea bitumului, noroiului de argilă plastică, umpluturii fibroase, umpluturii pulverulente și a apei, **caracterizat prin aceea că** noroiul de argilă plastică se malaxează în prealabil cu suspensie de bentonit, apoi cu umplutură fibroasă, la amestecul obținut se adaugă bitumul încălzit până la 90...110°C și malaxat cu umplutură pulverulentă, în următorul raport al componentelor, % mas. :

bitum	50...55
argilă plastică	2,0...2,8
umplutură fibroasă	2,3...2,9
bentonit	0,1...0,6
umplutură pulverulentă	2,4...4,0
apă	restul.

2. Procedeu de preparare a masticului, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** în calitate de umplutură pulverulentă se utilizează diatomit cu fracțiunea 0,1...0,3 mm.

3. Procedeu de preparare a masticului, conform revendicărilor 1, 2, **caracterizat prin aceea că** se utilizează suspensie de bentonit cu densitatea de 1,03...1,08 g/cm³.