

Procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Fe (III), caracterizat prin aceea că anioniții se tratează cu soluție de 0,5...1,5 M HCl, timp de 1,5...2,5 ore, la temperatura camerei.