

а 2002 0070

Изобретение относится к защите металлов от коррозии, а именно к раствору для консервации внутренней поверхности паровых котлов.

Раствор для консервации внутренней поверхности паровых котлов от коррозии содержит, мас. %:

бензотриазол 0,02...0,04

уротропин 0,10...0,50

воду остальное,

а при концентрации бензотриазола 0,01...0,02 мас. % содержание уротропина составляет 0,20...0,50 мас. %.

Результат заключается в повышении эффективности защиты металлических поверхностей против коррозии.

П. формулы: 1