

а 2002 0070

Изобретение относится к раствору для сохранения внутренней поверхности паровых котлов против коррозии и может быть использовано для защиты внутренних поверхностей паровых котлов.

Раствор для сохранения внутренней поверхности паровых котлов от коррозии содержит, мас. %:

бензотриазол	0,01...0,04
уротропин	0,10...0,50
вода	остальное

Результат заключается в повышении эффективности защиты металлических поверхностей против коррозии.

П. формулы: 1