

1. Amestec uscat pentru construcții, care conține ciment, nisip și plastifiant, caracterizat prin aceea că în calitate de plastifiant se utilizează deșeuri poliminerale obținute în urma dedurizării apei la centralele electrotermice, componentele fiind luate în următorul raport, % mas.:

ciment	16,7...40,0
nisip	20,0...80,0
deșeuri poliminerale	3,3...40,0.

2. Amestec uscat pentru construcții conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că deșeurile poliminerale au următoarea componență, % mas.:

CaCO <sub>3</sub>	77,3...86,6
Mg(OH) <sub>2</sub>	3,6...9,5
Fe(OH) <sub>3</sub>	1,7...6,8
SiO <sub>2</sub>	2,7...7,5.

3. Amestec uscat pentru construcții conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că deșeurile poliminerale se includ sub formă de praf polidispers având următorul conținut granulometric, % mas., după gradul de dispersie (dm-1):

fracția	500...1408	5...25
fracția	> 1585	75...95.