



MD 3151 F1 2006.09.30

# **REPUBLICA MOLDOVA**



## (19) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **3151** (13) F1  
(51) Int. Cl.: **C25B 11/03** (2006.01)  
                 **C25B 11/04** (2006.01)  
                 **C25B 11/10** (2006.01)

## (12) BREVET DE INVENTIE

**Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării**

(54) Electrod și procedeu de obținere a acestuia pentru electroliza soluției apoase alcaline

### (57) Rezumat:

1

Eseanța invenției constă în aceea că electrodul conține un substrat metalic din titan și aliajele acestuia și un strat activ depus pe el în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor, cu includerea în compozitia lui a Mo și/sau W și/sau Re.

Procedeul de obținere a electrodului constă în depunerea pe substrat metalic din titan și aliajele acestuia, tratat în prealabil cu hidruri, a unui strat activ în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor din soluțiile, care conțin sulfati de cobalt și nichel, sarea Seignette, săruri de  $\text{Mo}^{7+}$  și/sau  $\text{W}^{7+}$  și/sau  $\text{Re}^{7+}$ , nitrat de taliu(I) și dimetilaminoboran, în următorul raport al componentelor, g/l:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| sulfat de nichel                  | 5...10  |
| sulfat de cobalt                  | 10...20 |
| sare Seignette                    | 30...40 |
| săruri de Mo <sup>7+</sup> si/sau |         |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| hidroxid de sodiu                 | 50...100 |
| peroxid de hidrogen de<br>33%, ml | 30...50  |
| permanganat de potasiu            | 5...10.  |
| Revendicări: 3                    |          |

Revendicări: 3

# MD 3151 F1 2006.09.30

## Descriere:

Invenția se referă la obținerea electrozilor și poate fi utilizată în electrochimie, în electroliza industrială a soluțiilor alcaline, în galvanotehnică, în procedeele de epurare a apelor reziduale.

5 Se cunoaște electrodul pentru soluții alcaline apoase, ce constă din substrat metalic și stratul activ depus pe suprafața substratului sub formă de oxid al metalului polivalent – dioxid de magneziu [1]. Procedeul de depunere include prelucrarea termică a sării de Ag pe suprafața de titan, ca rezultat are loc descompunerea sării și formarea de oxid al metalului. Însă acest electrod posedă o adeziune insuficientă la substrat, ceea ce îl face instabil la utilizare.

10 Cea mai apropiată soluție este electrodul pentru soluții alcaline, care constă din substrat metalic și stratul activ din aliaj de nichel-cobalt, și procedeul de depunere a acestuia prin metoda regenerării chimice cu alcalinizarea ulterioară a suprafetei [2]. În calitate de element nemetalic acest aliaj include fosfor, care regenerează concomitent cu componente metalice ale aliajului la depunerea din soluție, ce conțin hipofosfit de natriu. Anterior alcalinizării se efectuează alitizarea în topitură de aluminiu. Însă acest proces este anevoieios, iar electrodul obținut posedă proprietăți și parametri electrochimici instabili.

15 Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în ridicarea siguranței de utilizare a electrodului, simplificarea procesului de obținere și îmbunătățirea parametrilor electrochimici pentru electroliza în industrie a soluțiilor alcaline apoase.

20 Invenția se referă la obținerea electrozilor și poate fi utilizată în electrochimie, în electroliza industrială a soluțiilor alcaline, în galvanotehnică, în procedeele de epurare a apelor reziduale.

25 Esența invenției constă în aceea că electrodul conține un substrat metalic din titan și aliajele acestuia și un strat activ depus pe el în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor, cu includerea în compoziția lui a Mo și/sau W și/sau Re.

Procedeul de obținere a electrodului constă în depunerea pe substratul metalic din titan și aliajele acestuia, tratat în prealabil cu hidruri, a unui strat activ în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor din soluțiile, care conțin sulfati de cobalt și nichel, sarea Seignette, săruri de  $Mo^{7+}$  și/sau  $W^{7+}$  și/sau  $Re^{7+}$ , nitrat de taliu(I) și dimetilaminoboran, în următorul raport al componentelor, g/l:

|  |                |
|--|----------------|
| sulfat de nichel                                     | 5...10         |
| sulfat de cobalt                                     | 10...20        |
| sare Seignette                                       | 30...40        |
| săruri de $Mo^{7+}$ și/sau $W^{7+}$ și/sau $Re^{7+}$ | 15...20        |
| dimetilaminoboran                                    | 1...3          |
| nitrat de taliu(I)                                   | 0,001...0,002, |

30 depunerea se efectuează la temperatura de 50...70°C și pH 6,5...10,0, la un raport dintre suprafața electrodului și volumul soluției de 1 : (2...3), cu solubilizare ulterioară a borului din depunerea formată prin tratamentul anodic la o densitate a curentului de 1...2 A/dm<sup>2</sup> timp de 10...15 min, în soluție de NaOH cu pH 10...12, în prezența oxidantului, totodată în calitate de oxidant se utilizează peroxid de hidrogen și permanganat de potasiu în următorul raport al componentelor, g/l:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| hidroxid de sodiu              | 50...100 |
| peroxid de hidrogen de 33%, ml | 30...50  |
| permanganat de potasiu         | 5...10.  |

35 Rezultatul constă în majorarea siguranței de exploatare a electrodului în mediu alcalin prin îmbunătățirea adeziunii acoperirii cu substrat din titan, precum și datorită stabilității electrochimice înalte a aliajului Ni-Co legat cu metalele polivalente – Mo, W, Re obținute în condiții extreme de exploatare. Simplificarea procesului de obținere a electrodului se datorează faptului că se exclude alitizarea acoperirii înainte de alcalinizare, deoarece include în compoziția sa și bor, care se solubilizează în mediu acid la prelucrarea anodică, iar pe suprafața astfel prelucrată acoperirile formează un strat acidic dens dintr-un aliaj cu multe componente, care suplimentar la solubilizare anodică se leagă cu magneziu. Suprafața îmbunătățită a electrodului posedă proprietăți semiconductoare atât în condiții catodice, cât și în condiții anodice de exploatare industrială.

40 Procesul de depunere a aliajelor metalice (Ni, Co, Mo, W sau Re) din soluție cu ajutorul dimetilaminoborane este de natură autocatalitică, ca rezultat depunerile catalizează continuu reacția de regenerare a metalelor, asigurând astfel obținerea unor acoperiri cu grosimea sporită la 20...30 μm și mai mult. În calitate de substrat metalic se utilizează titanul în prealabil prelucrat.

45 Cantitatea totală a metalelor legate în aliajul depus (Mo, W și Re) variază în limitele 20...28% mas. (810% at.), restul – nichel și Co. De rând cu metalele, în compoziția aliajului este inclus și B în cantitate de 2...2,2% mas. (10...12% at.).

Prezența ionilor de taliu stabilizează soluția, preîntâmpinând autodescompunerea și concomitent asigurând structurii un caracter poros în coloană. Acoperirile formate se află în stare pseudomorfă. La încălzirea suprafetei lui la temperatura de 180...250°C timp de 0,5...1 ore, borul din compoziția

## MD 3151 F1 2006.09.30

4

acoperirilor este supus difuziei și oxidării, până la  $B_2O_2$ . Capacitatea de oxidare a borului în acoperiri crește datorită prezenței în compoziție a metalelor polivalente.

La solubilizarea electrochimică a acoperirilor prin prelucrarea anodică în soluție alcalină a oxidanților – perhidrolul și permanganatul de caliu la  $pH=10\ldots 12$  și densitatea anodică a curentului de  $1\ldots 2 \text{ A/dm}^2$  timp de  $10\ldots 15$  min are loc dizolvarea compușilor borului, creșterea porozității acoperirii și oxidarea compușilor metalici ai aliajului. Un factor suplimentar este faptul că la o astfel de prelucrare are loc formarea unei pelicule oxide stable, în componență căreia intră și Mg în formă de dioxid ( $MgO_2$ ), care este cunoscut drept componentă activă a materialelor anodice. Astfel se formează un strat cu proprietăți semiconductoare îmbunătățite pentru utilizarea în calitate de electrod în procesele electrochimice.

10      *Exemplu*

Electrozii confectionați conform procedeului propus au fost testați în soluție de hidroxid de natriu în cantitate de  $100 \text{ g/l}$  la densitatea curentului de  $1 \text{ A/dm}^2$  la temperatură electrolitului de  $70^\circ C$ . Activitatea electrochimică a fost apreciată conform valorilor tensiunii de degajare a hidrogenului și oxigenului pe electrozii obținuți și aceste valori au fost comparate cu ale aliajului relativ activat Ni-Co-P, obținut conform celei mai apropiate soluții. Rezultatele sunt prezentate în tabel.

| Aliajele depuse chimic (după alcalinizare) | Valorile tensiunii, Nt |                      |
|--|------------------------|----------------------|
|  | Degajarea hidrogenului | Degajarea oxigenului |
| Conform condițiilor propuse                | (Ni-Co-Mo)             | 0,34                 |
|  | (Ni-Co-W)              | 0,33                 |
|  | (Ni-Co-Re)             | 0,36                 |
| Conform celei mai apropiate soluții        | (Ni-Co)                | 0,31                 |
|  |                        | 0,37                 |

În condiții similare diminuarea valorilor tensiunii pentru degajarea hidrogenului și pentru degajarea oxigenului pentru electrodul cunoscut sunt de  $0,31$  și  $0,37 \text{ V}$ , iar pentru electrodul conform invenției propuse sunt respectiv de  $0,34\ldots 0,36$  și  $0,38\ldots 0,42 \text{ V}$ .

Astfel, electrozii obținuți conform condițiilor invenției se caracterizează prin valori joase ale tensiunii de degajare a oxigenului și hidrogenului și pot fi utilizați în electroliza industrială a soluțiilor alcaline apoase.

25

## MD 3151 F1 2006.09.30

5

### (57) Revendicări:

5        1. Electrod pentru electroliza soluției apoase alcaline care conține un substrat metalic din titan și aliajele acestuia și un strat activ depus pe el în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor, cu includerea în compozitia lui a Mo și/sau W și/sau Re.

10      2. Procedeu de obținere a electrodului pentru electroliza soluției apoase alcaline care constă în depunerea pe substratul metalic din titan și aliajele acestuia, tratat în prealabil cu hidruri, a unui strat activ în formă de aliaj poros de cobalt-nichel-bor din soluțiile, care conțin sulfati de cobalt și nichel, sare Seignette, săruri de Mo<sup>7+</sup> și/sau W<sup>7+</sup> și/sau Re<sup>7+</sup>, nitrat de taliu(I) și dimetilaminoboran, în următorul raport al componentelor, g/l:

|   |                |
|---|----------------|
| sulfat de nichel  | 5...10         |
| sulfat de cobalt  | 10...20        |
| sare Seignette  | 30...40        |
| săruri de Mo <sup>7+</sup> și/sau W <sup>7+</sup> și/sau Re <sup>7+</sup> | 15...20        |
| dimetilaminoboran   | 1...3          |
| nitrat de taliu(I)  | 0,001...0,002, |

15      depunerea se efectuează la temperatura de 50...70°C și pH = 6,5...10,0, la un raport dintre suprafața electrodului și volumul soluției de 1 : (2...3), cu solubilizare ulterioară a borului din depunerea formată prin tratament anodic la o densitate a curentului de 1...2 A/dm<sup>2</sup> timp de 10...15 min, în soluție de NaOH cu pH 10...12 în prezența oxidantului.

15      3. Procedeu conform revendicării 2, caracterizat prin aceea că în calitate de oxidant se utilizează peroxid de hidrogen și permanganat de potasiu în următorul raport al componentelor, g/l:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| hidroxid de sodiu              | 50...100 |
| peroxid de hidrogen de 33%, ml | 30...50  |
| permanganat de potasiu         | 5...10.  |

20

### (56) Referințe bibliografice:

- Слипченко А.В., Максименко В.В., Кульский Л.А. Современные малоизнашиваемые аноды и перспективы развития электрохимических технологий водообработки. Химия и технология воды. Т.15, № 3, 1993, с. 180-231
- SU 537125 A 1976.11.30

**Director-adjunct:**

GUŞAN Ala

**Examinator:**

EGOROVA Tamara

**Redactor:**

CANȚER Svetlana