

а 2012 0047

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в воде и может быть использовано для ингибирования коррозии в замкнутых системах стальных трубопроводов.
Согласно изобретению, заявляется применение пирувата натрия в качестве ингибитора коррозии стали в воде при концентрации 0,05...1,00 г/л.

П. формулы: 1