

Revendicare:

Procedeu de tratament termochimic a produselor cave din sticlă, prin introducerea agentului gazos în cantitate de 0,1-1,0% din volumul lor, încălzirea până la 400-600⁰C și răcirea, caracterizat prin aceea că introducerea agentului gazos se efectuează în produsele de sticlă de temperatura camerei, iar încălzirea - cu o viteză de 10-30⁰C/min.

Revendicările se bazează în întregime pe descrierea invenției la certificatul de autor. 1812166, SU.